

## PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

- |   |    |   |
|---|----|---|
| <u>1.1 Travaux connexes</u>                   | .1 | Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.   |
| <u>1.2 Références</u>                         | .1 | Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.<br>.1 CSA A179-04, Mortier et coulis pour la grosse maçonnerie.  |
| <u>1.3 Gestion et élimination des déchets</u> | .1 | Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. |
|   | .2 | Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations appropriées de recyclage.              |

## PARTIE 2 - PRODUITS

- |                                       |    |   |
|---------------------------------------|----|---|
| <u>2.1 MATÉRIAUX</u>                  | .1 | Mortiers et coulis : conformes à la norme CSA A179.   |
| <u>2.2 Source d'approvisionnement</u> | .1 | Des matériaux de même marque et des granulats provenant de la même source d'approvisionnement doivent être utilisés pour l'ensemble des travaux.  |
| <u>2.3 Types de mortier</u>           | .1 | Mortier pour ouvrages en maçonnerie extérieurs, au-dessus du niveau du sol : mortier de type S, selon les spécifications relatives au dosage.   |
|                                       | .2 | Mortier pour ouvrages en maçonnerie intérieurs : mortier de type S, selon les spécifications relatives au dosage.   |
| <u>2.4 Malaxage</u>                   | .1 | Le malaxage du mortier doit être réalisé conformément à la norme CSA A179, avec les quantités d'ingrédients nécessaires pour une utilisation immédiate.   |
|                                       | .2 | Les pigments de coloration doivent être ajoutés conformément aux instructions du fabricant. Fournir un mélange et une coloration uniforme. Teneur maximale en pigments de coloration par volume : 10 % du contenu total de mortier. |

PARTIE 3 - EXÉCUTION

- |                                  |    |   |
|----------------------------------|----|---|
| <u>3.1 Examen</u>                | .1 | Demander l'examen des endroits où du coulis doit être appliqué.   |
| <u>3.2 Travaux préparatoires</u> | .1 | Appliquer un agent de liaisonnement sur les surfaces existantes.  |
| <u>3.3 Mise en œuvre</u>         | .1 | Sauf indication contraire, mettre en oeuvre le mortier et le coulis de maçonnerie conformément aux instructions du fabricant et aux exigences des sections de maçonnerie spécifiques. |

FIN DE SECTION